

最優秀塩焼

左官用消石灰上塗用

消石灰 特号

〔応急処置〕

- 目に入った場合:きれいな水で十分に洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚についた場合:きれいな水で十分に洗い流して下さい。
- 吸入した場合:多量の場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合:きれいな水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。



《荷姿》

- ・20Kgクラフト紙袋
- ・フレコン

吉 塩焼消石灰の特質

- ① 粒度係数がJIS規格の規格値より遙かに高く可塑性に富む故施工が迅速であり且つ良好であります
- ② スサや、糊料の著しき減用となると共に伸率が高いため単位面積に対する使用量が極めて少ない
- ③ 施工後の気硬(硬化)が早く塗面が平滑でムラがない

以上の物理的特性を有するため特に左官用として建築業界で好評を博しております。



有限会社 井上満吉商店

〒783-0084 高知県南国市稲生760
 Tel 088-865-8446 Fax 088-865-2040
 URL : <http://marukichi-lime.com>
 e-mail : info@marukichi-lime.com

吉 塩焼消石灰とJIS規格の比較(当社比)

項目 種別	CaO+ MgO (%)	CO ₂ (%)		粉末度残量(%)		粘土 係数 15℃	硬度係数		亀裂 試験	蒸気 試験
		工場内	工場外	600μ	90μ		1週	4週		
吉 塩焼消石灰	74.87	0.42	—	全通	6.0	12.0	2.38	2.36	合格	合格
JIS A 6902 左官用消石灰 上塗規格	65以上	10以下	15以下	1以下	15以下	7以上	2.0以上	2.0以上	合格	合格